

ASSO Zink

Rm	91-93	92-93	93-93	94-93	95-93
Best.Nr.	Zi-08001	Zi-08002	Zi-08003	Zi-08004	Zi-08005
Pb	0,061	0,14	0,25	0,45	0,037
Cu		0,0006	0,0023	0,0046	0,0019
Al	0,11	0,27	0,33	0,57	
Fe		0,0035	0,040	0,024	0,009
Cd	0,0043	0,011	0,022	0,039	0,028

CRM	1581	1582	1583	1584	1585
Best. Nr.	Zi-08006	Zi-08007	Zi-08008	Zi-08009	Zi-08010
Al	2,94	2,90	3,70	4,06	4,63
Cu	1,42	0,64	0,91	1,23	0,40
Mg	0,011	0,11	0,065	0,060	0,022
Pb	0,035	0,015	0,019	0,015	0,020
Cd	0,033	0,0022	0,010	0,016	0,0015
Sn	0,011	0,0011	0,0052	0,0066	0,0018
Si	0,044	0,0060	0,033	0,021	0,0065
Zn	rest	rest	rest	rest	rest

CRM	M1611	M1612	M1613	M1614	M1615
Best. Nr.	Zi-08011	Zi-08012	Zi-08013	Zi-08014	Zi-08015
Al	2,90	3,15	3,78	4,46	5,63
Cu	0,18	0,074	0,062	0,053	0,086
Mg	0,069	0,055	0,030	0,020	0,0082
Cd	0,014	0,0090	0,0078	0,0043	0,0048
Sn	0,0097	0,0050	0,0030	0,0036	0,0022
Si	0,015		0,012	0,035	0,047
Fe	0,11	0,021		0,031	
Zn	rest	rest	rest	rest	rest

CRM	1591	1592	1593	1594	1595
Best. Nr.	Zi-08016	Zi-08017	Zi-08018	Zi-08019	Zi-08020
Al	8,36	8,94	15,32	11,4	6,93
Cu	5,58	5,05	6,41	4,08	3,11
Mg			0,084	0,024	0,022
Cd	0,052	0,018	0,026	0,034	
Sn	0,11	0,098	0,0074	0,016	0,0052
Si	0,023	0,043	0,091	0,059	
Pb	0,065	0,040	0,031	0,019	0,028
Zn	rest	rest	rest	rest	rest